

MC-Additiv EC

**Disperze na bázi epoxidové pryskyřice
pro hydraulicky pojené systémy**

Vlastnosti produktu

- dvousložkový, na bázi vody
- zlepšení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu
- zlepšení retence vody
- certifikován dle ČSN EN 1504-3 jako systémová složka

Oblasti použití

- MC-Additiv EC se používá jako záměsová tekutina pro produkt Zentrifix EC 6
- scénář expozice dle směrnice REACH: inhalace periodická, zpracování

Pokyny pro zpracování

Zpracování

MC-Additiv EC se skládá ze dvou složek – základní složky a tvrdidla, které jsou dodávány v samostatných nádobách v odpovídajícím poměru míchání. Před použitím se obě složky důkladně promíchají pomocí nízkootáčkového míchacího agregátu, než je docíleno homogenní směsi.

Dbejte na to, aby bylo použito veškeré množství tvrdidla v balení. Doba míchání činí 2 minuty. Poté je MC-Additiv EC připraven k použití.

Doba zpracovatelnosti je při +23 °C cca 60 minut.

Technické hodnoty MC-Additiv EC

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm ³	1,05	-
Poměr míchání	hmotnostně	1 : 3	složka A : složka B
Doba zpracovatelnosti	minuta	cca 60	při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 5 - ≤ 30	teplota vzduchu, materiálu a podkladu

Poznámky k produktu MC-Additiv EC

Balení	10 kg a 30 kg párový obal
Skladování	Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v chladu (pod 20 °C) a v suchu cca 6 měsíců. Chránit před mrazem!
Likvidace obalů	Obaly je nutné dokonale vyprázdnit.
EU-nařízení 2004/42 (směrnice Decopaint)	RL2004/42/EG All/j (140/140 g/l) max. 3 g/l VOC

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech a věnujte prosím pozornost kapitole „Bezpečnostní opatření pro práci s nátěry a reakčními pryskyřicemi“. GISCODE: RE1

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 08/14. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.