

VLASTNOSTI VÝROBKU

- kopolymerová disperze na bázi vody, připravený k okamžitému použití
- tvoří film, po zaschnutí vytváří matný povrch
- otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
- barevně stabilní, odolný UV-záření a povětrnostním vlivům
- odolný zvýšeným teplotám, účinkům mrazu a posypových solí
- extrémně nízký sklon k ulpívání nečistot (Dirt-Pick-up)
- s integrovanou ochranou vůči zelenání (růst mechů, řas apod.)
- nehořlavý, stavební hmota třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 (systémová zkouška)
- zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
- certifikován a schválen ve skladbě OS 2 a OS 4

OBLASTI POUŽITÍ

- preventivní ochrana betonu ve venkovním prostředí
- ochranný krycí systém nepochozích a nepojížděných ploch ve venkovním prostředí
- použitelný v oblastech stékání a odstřiku posypových rozmrazovacích solí
- scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, aplikace
- certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8 jakož i metodu 1.3, 2.2 a 8.2

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Viz. samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – ochranné systémy“.

Aplikace: MC-Color Flair pro je nutné před použitím pouze důkladně promíchat. Pokud se provádí aplikace válečkováním, pak se MC-Color Flair pro nanáší krátkosrstým válečkem rovnoměrně křížovým způsobem. Při aplikaci strojním nástřikem si vyžádejte naše technické poradenství nebo se řiďte doporučeními z našeho letáku „Airless“. Nanášení se nesmí provádět za deště, vysoké vlhkosti, mrazu nebo nebezpečí mrazu. Čerstvě natřené plochy je nutno chránit před rosou, deštěm a mrazem.

Standardní skladby: MC-Color Flair pro se nanáší standardně ve dvou vrstvách.

MC-Color Flair pro je možné aplikovat v kombinaci s produkty Emcephob WM, Emcephob HC, Nafufill SF, Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 220, Nafufill KM 110 HS a Nafufill DSP.

Speciální skladby: Všechny ostatní podklady je nutno nejprve penetrovat materiálem MC-Color Primer. Poté se nanáší MC-Color Flair pro ve dvou vrstvách.

Obecné informace: Nanášená množství jsou závislá na charakteru podkladu, takže výsledná spotřeba může být větší, ale i menší. Zohledněte navýšení spotřeby podle drsnosti podkladu udávané v prováděcích pokynech. Na barevný efekt objektu má vliv celá řada faktorů, jako např. osvětlení, pozorovací úhel, pozorovací vzdálenost, vliv okolí a stav podkladu (hladký/drsný, savý/těsný). Z toho vyplývá, že barevné působení je subjektivní záležitost. Doporučujeme každopádně provedení zkušební plochy v zamýšlené skladbě. Bezprostředně navazující plochy by měly provedeny materiálem z jedné výrobní šarže.

V závislosti na zvoleném barevném odstínu, např. jasně žlutá nebo jasně červená jsou známy rozdíly v možnostech krytí, takže může být nutné provedení krycího nátěru MC-Color Flair pro ve třech vrstvách.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	kg/dm ³	1,45	
Obsah pevných částic	obj. %	50,6	
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 8 ≤ 30	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
	%	≤ 85	rel. vlhkost vzduchu
	K	3	nad rosným bodem
Spotřeba ¹⁾	ml/m ²	220	ve dvou vrstvách 110 ml na každou
Technologické přestávky	minuta	cca 60	penetrace / 1. vrstva
	hodina	cca 4	1. vrstva / 2. vrstva
Odolnost dešti po	hodina	cca 2 - 4	podle teploty
Suchý na dotek po	minuta	cca 60	
Difúzní odpor (proti vodní páře)	m	0,21	při tloušťce suché vrstvy 130 µm
Difúzní odpor (proti oxidu uhličitému CO ₂)	m	316	při tloušťce suché vrstvy 130 µm
Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.			

1) Spotřeby jsou závislé na těsnosti, savosti a druhu podkladu. Spotřeba může být vyšší v prvním pracovním kroku a nižší v druhém. Pro určení specifické spotřeby objektu doporučujeme provést zkušební plochy. Spotřeba činí 2 x 160 g/m².

Forma	tekutá
Balení	15 l kbelíky a 120 l sudy
Početní vydatnost	15 l (ve dvou pracovních krocích) cca 68 m ² , 120 l (ve dvou pracovních krocích) cca 545 m ²
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat v chladu a suchu minimálně 24 měsíců. Chraňte před mrazem.
EU nařízení 2004/42 (směrnice Decopaint)	RL2004/42/EG AIII/j (40 g/l) ≤ 40 g/l VOC
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004120]