

## VLASTNOSTI VÝROBKU

- kopolymerová disperze na vodní bázi odolná vůči zmýdelnatění
- zlepšení pevnosti v ohybu
- redukce modulu pružnosti E a absorpce vody
- zvýšení odolnosti vůči rozmrazovacím cyklům a účinkům posypových solí
- snížení nasákavosti
- zvýšení těsnosti
- vylepšení přídržnosti k podkladu
- zlepšení zpracovatelnosti (tečení)
- redukce smrštění
- certifikován jako systémová složka dle ČSN EN 1504-3

## OBLASTI POUŽITÍ

- umělá disperze pro zušlechtění cementem pojených hmot jako beton, malta, potěr, omítka
- umělá disperze k výrobě záměsové tekutiny pro Zentrifix F 82 XX
- scénář expozice dle směrnice REACH: kontakt s vodou periodický a dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

**Poměr míchání:** Nafufill BB 2 je mléčná tekutina, lze ji použít jako záměsovou tekutinu, buď koncentrovanou nebo zředěnou vodou. Pro zušlechtění betonu, malt, potěrů a omítek se doporučuje dávkování 10 – 20 %, vztaheno na hmotnost cementu, pro dosažení technických vlastností uvedených výše.

**Míchání:** Nafufill BB 2, event. připravená záměsová tekutina, se nalije do prázdné nádoby a za stálého míchání se přisypává cementem pojená prášková složka. Směs je nutné míchat dostatečně dlouho, dokud nedojde k dosažení homogenní hmoty bez hrudek. Pro míchání jsou vhodné míchací agregáty s nuceným mícháním nebo pomaluběžné míchací agregáty.

**Balení:** Nafufill BB 2 je dodáván ve 30 kg kanystru a 200 kg sudu.

**Skladování:** V originálním neporušeném balení je možné Nafufill BB 2 skladovat minimálně 12 měsíců. Nafufill BB 2 je nutno skladovat v suchu a chránit před mrazem.

**Teploty:** Použití při teplotách vzduchu, materiálu a podkladu od  $\geq 5$  až  $\leq 35$  °C.

**Likvidace obalů:** Obaly je nutné dokonale vyprázdnit.

## TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Podmínky pro zpracování	°C	$\geq 5 \leq 35$	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.		
Barva	mléčná		
Forma	tekutina		
Balení	kanystř(y) 30 kg nebo 200 kg		

**Poznámka:** Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínkám. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost těchto informací v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobku platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004159]