

# Nafufill KM 220

Jemná správková malta zesílená vlákny



## VLASTNOSTI VÝROBKU

- jednosložkový; obohacený polymery
- aplikace ručně a strojně
- možnost nanášení bez adhezního můstku
- nízká měrná hmotnost čerstvé malty, nízká spotřeba
- odolný účinkům mrazu a střídání teplot, odolný účinkům posypových solí
- vysoká odolnost účinkům karbonatace
- zvýšená lepivost čerstvé malty
- stabilní při nanášení na svislých a stropních plochách
- pro tloušťky vrstev od 2 do 30 mm
- excelentní parametry při aplikaci
- nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební hmota třídy A1
- malta třídy R2 dle ČSN EN 1504-3

## OBLASTI POUŽITÍ

- správková malta pro reprofilace poškozených míst, pro nanášení vyrovnávacích vrstev a egalizace podkladu ve vrstvách od 2 mm
- vhodný pro lokální a celoplošné opravy normálního, lehčeného a směsného betonu (beton s cihlami) v průmyslu, v pozemním stavitelství a v občanské výstavbě
- certifikován a zatřízen dle ČSN EN 1504-3 pro principy 3, metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

## POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

**Příprava podkladu:** Viz samostatný technický list „Všeobecné pokyny pro zpracování – hrubé správkové malty / systémy pro náhradu betonu“.

**Míchání:** Nafufill KM 220 se za stálého míchání vsype do předem připravené vody a homogenně bez vzniku hrudek se rozmíchá. Pro míchání musí být použity míchací agregáty s nuceným mícháním nebo pomaluběžné dvojitý míchací agregáty. Ruční míchání je nepřípustné, stejně tak míchání po částech. Doba míchání je nejméně 5 minut.

**Poměr míchání:** Viz tabulka technických hodnot. Na jedno 25 kg balení Nafufill KM 220 je zapotřebí cca 4,25 – 4,75 litru vody. Je třeba si uvědomit, že může docházet ke kolísání potřeby vody jako u každého výrobku s cementovou vazbou.

**Aplikace:** Nafufill KM 220 lze nanášet ručně a strojně. Lze nanášet v jedné nebo ve více vrstvách. Protože se Nafufill KM 220 nanáší bez adhezního můstku, nanese se nejprve tenká vrstva malty do podkladu a následně se systémem čerstvý do čerstvého aplikuje další potřebná vrstva malty. Pro strojní nanášení se doporučuje šnekové čerpadlo s proměnlivě nastavitelným dopravovaným množstvím. Pro strojní nanášení si vyžádejte naši technickou konzultaci nebo se říďte našimi pokyny pro strojní nanášení.

**Konečná úprava povrchu:** Nafufill KM 220 je možné po nanesení vyhladit a upravit pomocí dřevěného nebo umělohmotného hladítka nebo pěnového gumového hladítka s velkými póry. Čerstvě aplikovanou maltu je nutné v přechodových oblastech mezi místem poruchy a betonem upravit tak, aby bylo možné bezproblémové nanášení dalších produktů.

**Ošetřování:** Nafufill KM 220 je nutné chránit před rychlým vysycháním v důsledku přímého slunečního záření a v důsledku větru. Obvyklá doba ošetřování činí 3 dny.

## TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBU

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Max. velikost zrna	mm	1	
Poměr míchání	hmotnostně	100 : 17 - 19	prášková složka : voda
Doba zpracovatelnosti	minuta		
		60	při 5°C
		45	při 20°C
		30	při 30°C
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 5 ≤ 30	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
Spotřeba	kg/m <sup>2</sup> /mm	1,67	malta vysušená ve výrobně
Pevnost v ohybu	N/mm <sup>2</sup>		
24 h		1,4	
7 d		3,8	
28 d		4,2	
Pevnost v tlaku	N/mm <sup>2</sup>		
24 h		5,3	
7 d		22,5	
28 d		25	
Modul pružnosti E (dynamický)	N/mm <sup>2</sup>	16 200	po 28 dnech
Tloušťka vrstvy	mm	2	minimální tloušťka vrstvy na pracovní krok
		30	maximální tloušťka vrstvy na pracovní krok
		30	maximální celková tloušťka vrstvy
		50	reprofilace lokálních poruch
Objemová hmotnost čerstvé malty	kg/dm <sup>3</sup>	1,95	
Smrštění	mm/m	1	po 28 dnech
Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při teplotě 21±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.			
Barva	cementově šedá		
Forma	prášková		
Balení	pytle po 25 kg		
Skladování	Originálně uzavřená balení lze skladovat při teplotách mezi 5°C a 30°C v suchých podmínkách minimálně 12 měsíců.		
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního letáku "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.		

**Poznámka:** Informace obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich zkušeností a jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou však závazné. Je třeba je přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby, konkrétnímu použití a specifickým místním podmínek. Podmínky specifické pro danou aplikaci musí být předem prověřeny projektantem a v případě, že se liší od uvedených standardních podmínek, mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství poskytované odbornými konzultanty společnosti MC nenahrazuje potřebu technického průzkumu ze strany klienta nebo jeho zástupců s ohledem na historii budovy nebo stavby. S výhradou tohoto předpokladu ručíme za správnost této informaci v rámci našich obchodních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylujíci se od údajů uvedených v našich katalogových listech jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou písemně potvrzena. Ve všech případech je třeba dodržovat obecně uznávaná pravidla a postupy odrážející současný stav techniky. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou platné pro výrobek dodávaný společností pro zemi uvedenou v zápatí. Je třeba vzít na vědomí, že údaje v jiných zemích se mohou lišit. Je třeba dodržovat technické listy výrobu platné pro příslušnou zemi. Nejnovější technické údaje list platí s vyloučením předchozích, řádně nahrazených verzí; je třeba sledovat datum vydání uvedené v zápatí. Nejnovější verze je k dispozici na vyžádání u nás nebo ji lze stáhnout z našich webových stránek. [2100004170]