



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Dovozce : **MC-Bauchemie s.r.o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
IČO: 626199934

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky výrobce
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co K.G., Bottrop SRN:

MC-Fastpack Systém, složený z:
MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack Injekt LE-S, MC-
Fastpack PR solid

- **kompaktní kartušový injektážní systém**

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek výše uvedeného použití bezpečné.

Výrobce MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. přijal opatření dle ISO 9001, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. Certifikát č. 11 0489 V/AO/h
2. Stavební technické osvědčení STO-AO224-335/2011/h
3. Závěrečný protokol č. 783502094/2017
4. Zpráva o dohledu č. 345200766/2023

vydal: Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

V Žebráku dne 01. 03. 2023

Ing. Petr Jelínek
jednatel společnosti



MC-BAUCHEMIE³
s.r.o.
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Tel. 311 545 150
IČ 62619934 - DIČ CZ62619934



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Rozhodnutí o autorizaci č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU **č. 11 0489 V/AO/h**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

MC-Fastpack Systém:
MC-Fastpack 2300 top,
MC-Fastpack 2700,
MC-Fastpack Injekt LE-S,
MC-Fastpack PR solid
kompaktní kartušový injektážní systém

uváděného na trh společností

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, Česká republika
DIČ: CZ62619934

z místa výroby

MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, SRN

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. **STO – AO 224 – 335/2011/h**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Zprávy o dohledu č. **345200766/2023** ze dne 1. 3. 2023, která obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně: **10-06-2011**
Změna h): **01-03-2023**

(Nahrazuje certifikát č. 11 0489 V/AO/g ze dne 09-02-2022)




Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Rozhodnutí o autorizaci č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021

vydává

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO – AO 224 – 335/2011/h

v souladu s § 2 a § 3 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Autorizovaná osoba osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobku

MC-Fastpack Systém:
MC-Fastpack 2300 top,
MC-Fastpack 2700,
MC-Fastpack Injekt LE-S,
MC-Fastpack PR solid
kompaktní kartušový injektážní systém

uváděného na trh společností

MC-Bauchemie s. r. o.

Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Česká republika
IČ: 62619934
DIČ: CZ62619934

z místa výroby:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
SRN

ve vztahu k základním požadavkům na stavby a určenému použití výrobku ve stavbě.

Zakázka č.: 345200766

Počet stran: 9

Místo a datum vydání: Zlín, 01. 03. 2023

Platnost osvědčení do: 28. 02. 2026



Mgr. Jiří Heš
představitel autorizované osoby č. 224

1. Úvod

Toto stavební technické osvědčení (dále jen „STO“) bylo vydáno autorizovanou osobou AO 224 na základě žádosti žadatele o posouzení shody stavebního výrobku podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále „NV 163“), vzhledem k neexistenci určených norem nebo technických předpisů konkretizujících z hlediska vymezeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na tento výrobek vztahují. Tímto dokumentem Autorizovaná osoba AO 224 vymezuje technické vlastnosti výrobku, jejich úroveň a postupy jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům na stavby uvedeným v příloze č. 1 NV 163 a vymezenému použití výrobku ve stavbě. Je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Žadatel ve smyslu §13a NV 163 požádal o ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon).

2. Identifikace autorizované osoby

Toto stavební technické osvědčení vydává Autorizovaná osoba AO 224 Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín. Autorizace pro tento typ stavebních výrobků byla AO 224 udělena Rozhodnutím ÚNMZ č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021. Identifikační data AO 224 následují:

Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
IČ: 47910381
DIČ: CZ47910381
Telefon: +420 572 779 922, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace žadatele a výrobce

3.1. Identifikace žadatele

Žádost o součinnost při posouzení shody podala společnost, zabývající se mj. výrobou stavebních výrobků. Identifikační data žadatele následují:

MC-Bauchemie s. r. o.
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
IČ: 62619934
DIČ: CZ62619934
telefon 311 545 155, fax 311 537 118, e-mail info@mc-bauchemie.cz

3.2. Identifikace výrobce

Adresa výrobce:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8,
D-46238 Bottrop, SRN

4. Identifikace výrobku a vymezení jeho použití ve stavbě

4.1. Identifikace a popis výrobku

MC-Fastpack 2300 top je nízkoviskózní injektážní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi

MC-Fastpack 2700 je nízkoviskózní injektážní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi

MC-Fastpack Injekt LE-S je nízkoviskózní, expanzní pryskyřice na bázi polyuretanu

MC-Fastpack PR Solid dvousložkové vysoce reaktivní lepidlo, připravené k okamžitému použití

4.2. Značení na výrobku

Výrobky jsou označovány na spotřebitelském obalu - jsou uvedeny údaje zahrnující úplný název výrobku, obchodní jméno žadatele.

4.3. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

MC-Fastpack 2300 top se používá na vyplnění trhlin, stavebních spár a dutin v betonu a zdivu, určeno pro suché, vlhké konstrukce konstrukce propouštějící tlakovou vodu, injektážní práce, k hydrouzolaci zdiva proti pronikání vlhkosti a vztlínající vlhkosti, jako hydroizolace potrubí a spojů prostupů / šachtových konstrukcí kanalizační infrastruktury, jako těsnící injektáž šachtových prstenců, prostupů potrubí a hrdlových spojů. Aplikuje se ručně pomocí MC-Fastpack Power-Tool.

MC-Fastpack 2700 se používá pro utěsnění a zpevnění trhlin a dutin v betonu, zdivu a v horninovém prostředí, pozemním a vodním stavitelství, jako hydroizolace betonu a zdiva, k utěsnění opěrných, štětových a podzemních stěn, jako hydroizolace potrubí a spojů prostupů / šachtových konstrukcí kanalizační infrastruktury, jako těsnící injektáž šachtových prstenců, prostupů potrubí a hrdlových spojů a těsnění tuhých spojů v budovách. Aplikuje se ručně pomocí MC-Fastpack Power-Tool.

MC-Fastpack Injekt LE-S se používá k zastavení extrémních průsaků vody ve stavebních konstrukcích nebo kanalizaci, k vyplnění dutin do průměru 60 cm (bez kameniva), k uzavření prostupů a kotevních otvorů, k hydroizolaci vodních staveb, k hydroizolaci potrubí a spojů prostupů / šachtových konstrukcí podzemní infrastruktury, jako těsnící injektáž šachtových prstenců, prostupů potrubí, hrdlových spojů, jako částečné zvýšení únosnosti staveníště. Aplikuje se ručně pomocí MC-Fastpack Power-Tool.

MC-Fastpack PR solid se používá k lepení stavebních materiálů na minerální bázi, kovových a také různých plastů, k lepení lepených pakrů při provádění injektážních prací, k uzavření trhlin a řezných spár, děr po vrtání a reprofilaci povrchů. Aplikuje se ručně pomocí MC-Fastpack Power-Tool.

4.4. Omezení použití výrobku

Dle technických listů.

5. Podklady předložené výrobcem

Žadatel předložil spolu se žádostí následující dokumenty:

- Technické a bezpečnostní listy

6. Použité technické předpisy, normy, prameny vědeckých a technických poznatků, údaje o poznatcích z praxe

Ke zpracování a vydání STO byly použity následující dokumenty:

- ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
- ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
- ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

- ČSN EN ISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy
- ČSN EN ISO 527-2 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
- ČSN EN ISO 604 Plasty - Stanovení tlakových vlastností
- ČSN EN 12618-1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přílnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností
- ČSN EN 14068 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu
- ČSN EN 12614 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů
- ČSN EN 1771 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti zkouškou v pískovém sloupci
- ČSN EN 12637-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu
- ČSN EN 12687-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku
- ČSN EN 1881 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou
- ČSN EN ISO 3219 Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgovaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí
- ČSN EN ISO 9514 Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení
- ČSN EN 1504-5 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
- ČSN EN 1504-6 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

7. Zatřídění výrobku a postupy posuzování shody dle NV 163

7.1. Zatřídění výrobku dle NV 163

MC-Fastpack Systém: MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack Injekt LE-S a MC-Fastpack PR Solid je stanoveným stavebním výrobkem. V rámci přílohy 2 NV 163 spadá do skupiny č. 1.09. a 9.18..

7.2. Předepsané postupy posuzování shody

Pro výrobky skupiny 1, podskupiny 09 stanoví příloha 2 NV 312 postup posuzování shody podle § 6. Pro výrobky skupiny 9, podskupiny 18 stanoví příloha 2 NV 312 postup posuzování shody podle § 7. V souladu s § 10 NV 163 v platném znění je dle požadavku žadatele proveden postup posuzování shody dle § 5.

7.3. Aplikované technické návody

Pro danou skupinu výrobků byl v rámci koordinačních aktivit ÚNMZ zpracován Technický návod 9.18.01, který se stal východiskem pro vymezení rozsahu sledovaných vlastností a metod pro jejich zjišťování.

7.4. Odchytky od technického návodu

S ohledem na deklaraci použití výrobku byla deklarována přídržnost k podkladu, mez pevnosti v tahu, poměrné prodloužení, pevnost v tlaku, adheze a kapacita v prodloužení poddajných injektážních výrobků, vodotěsnost, teplota skelného přechodu, injektovatelnost do suchého a nesuchého média, trvanlivost, vytržení, viskozita, doba zpracovatelnosti.

8. Vymezení technických vlastností ve vztahu k základním požadavkům a způsoby jejich zjištění.

8.1. Základní požadavky a vymezení technických vlastností.

Vymezení technických vlastností sledovaných ve vztahu k základním požadavkům je v souladu s články 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci následující tabulky 1:

Tabulka č. 1: Vymezení technických vlastností a určení zkušebních postupů

Č.	Název technické vlastnosti	Zkušební postup	Předmět zkoušky	Počet vzorků		Požadovaná hodnota
				C	D	
1	Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577 ČSN EN 1542	vzorek výrobku	1	1	$\geq 2,0$ MPa (D)
2	Mez pevnosti v tahu	ČSN EN ISO 527-1,2	vzorek výrobku	1	1	≥ 40 MPa (D)
3	Poměrné prodloužení	ČSN EN ISO 527-1,2	vzorek výrobku	1	1	≥ 2 % (D)
4	Pevnost v tlaku	ČSN EN ISO 604	vzorek výrobku	1	1	≥ 45 MPa ¹⁾ $\geq 0,5$ MPa ⁴⁾ (D)
5	Adheze a kapacita v prodloužení poddajných injektážních výrobků Soudržnost Schopnost prodloužení	ČSN EN 12618-1	vzorek výrobku	1	1	$\geq 0,4$ N/mm ² (D) > 10 % ²⁾
6	Vodotěsnost	ČSN EN 14068 ČSN 73 2578	vzorek výrobku	1	1	vodotěsnost při 2×10^5 Pa $0 \text{ l.m}^{-2}.\text{hod}^{-0,5}$ ^{2) 4)}
7	Vodotěsnost při protažení	ČSN EN 14068	vzorek výrobku	1	1	vodotěsnost při protahování 10 % při 1×10^5 Pa ²⁾
8	Vliv na elastomerové vložky	ČSN EN 12637-3	vzorek výrobku	1	1	Změny protažení po 70 dnech < 20 % ²⁾
9	Teplota skelného přechodu	ČSN EN 12614	vzorek výrobku	1	1	≥ -30 °C ²⁾ (D)
10	Stanovení třídy injektovatelnosti do suchého média	ČSN EN 1771	vzorek výrobku	1	1	Třída 1 doba injektáže sloupce < 4 min pro trhlinu š. 0,1 mm ²⁾

Č.	Název vlastnosti	technické	Zkušební postup	Předmět zkoušky	Počet vzorků		Požadovaná hodnota
					C	D	
11	Stanovení třídy injektovatelnosti do nesuchého média		ČSN EN 1771	vzorek výrobku	1	1	Třída 1 doba injektáže sloupce < 4 min pro trhlinu š. 0,1 mm 2)
12	Přílnavost a protažení Teplotní cyklování		ČSN EN 12618-1 ČSN EN 13687-3	vzorek výrobku	1	1	Pokles soudržnosti < 20 % původní hodnoty > 10 % 2)
13	Vytržení		ČSN EN 1881	vzorek výrobku	1	1	Posun ≤ 0,6 mm při zatížení 75 KN 3)
14	Viskozita		ČSN EN ISO 3219	vzorek výrobku	1	1	≥ 50 mPa.s (D)
15	Doba zpracovatelnosti		ČSN EN ISO 9514	vzorek výrobku	1	1	≥ 25 s (D)

Pozn.: (D) deklarováno žadatelem

- 1) deklarováno pro MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack PR solid
- 2) deklarováno pro MC-Fastpack 2300 top
- 3) deklarováno pro MC-Fastpack PR solid
- 4) deklarováno pro MC-Fastpack Injekt LE-S

8.2. Vymezení způsobu posouzení technických vlastností

V uvedené tabulce je uveden rovněž seznam normativních předpisů použitých pro vymezení způsobu posouzení jednotlivých sledovaných technických vlastností a nezbytný počet vzorků pro certifikaci (C) a dohled nad systémem řízení výroby a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků (D).

8.3. Požadované úrovně technických vlastností

Pro určená použití výrobku ve stavbě, která jsou popsána v člancích 4.3. a 4.4. tohoto STO, byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny požadované hodnoty v posledním sloupci uvedené tabulky.

8.4. Další technické předpisy, které se na daný výrobek vztahují

Na spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly výrobku se vztahují požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Na výrobek se dále vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů (REACH), zejména příloha XVII, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno, nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. Výrobce smí aplikovat pouze taková aditiva (stabilizátory, retardéry hoření, pigmenty apod.), jejichž užití není Nařízením REACH omezeno.

9. Upřesňující požadavky na posuzování systému řízení výroby

Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 NV 163/2002 Sb., v platném znění, a jsou pro výrobce vybraných stavebních výrobků závazné.

9.1. Povinnosti výrobce ve vztahu k systému řízení výroby

Výrobce je povinen zajistit takový systém řízení výroby (dále jen „SŘV“), aby veškeré výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci a zejména splňovaly základní požadavky. Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem je uveden v následující tabulce 2:

Tabulka č. 2: Minimální rozsah požadavků na zajištění SŘV výrobcem

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Zodpovědnost za výrobu	Výrobce má jmenovitě určeny pracovníky zodpovědné za nákup surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost výrobku, za řízení výrobního procesu, za kontrolu a zkoušení, za kontrolní, měřicí a zkušební zařízení, za uvolnění výrobku pro expedici.
2	Zodpovědnost za celkové řízení jakosti	Je určen člen vedení odpovědný za celkové řízení jakosti výrobků včetně přezkoumávání a odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření
3	Technologický postup výroby	Výrobce má zpracován technologický postup výroby v dostatečně podrobném rozsahu. Aktuální technologické nebo výrobní předpisy jsou k dispozici na příslušných pracovních místech
4	Technické specifikace	Výrobce má pro výrobek stanoveny technické specifikace, podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Vedení záznamů	Výrobce vede záznamy o vlastnostech vstupních surovin, materiálů a výrobků, o výrobě, o výrobních a kontrolních zkouškách, o ověřování a kalibraci měřidel a záznamy o stížnostech na kvalitu výrobku. Záznamy jsou identifikovatelné a čitelné a jsou bezpečně archivovány.
6	Výrobní a manipulační zařízení	Výrobce dbá o správný stav potřebného výrobního zařízení.
7	Kontrola a zkoušení	Výrobce má vypracován plán kontrolní a zkušební činnosti (vstupní, mezioperační, výstupní). Kontroly a zkoušky provádí v souladu s tímto plánem. Aktuální kontrolní a zkušební postupy jsou k dispozici na příslušných místech. Výrobce vede a uchovává záznamy o zkouškách a kontrolách.
8	Měřidla používaná k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení	Výrobce má k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Výrobce řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
9	Balení a značení výrobků	Výrobce má zajištěn proces balení a značení výrobků v rozsahu nezbytném pro zajištění shody se specifikovanými požadavky
10	Skladovací prostory	Výrobce disponuje potřebnými prostorami pro skladování vstupních surovin, materiálů a výrobků a pro skladování a expedici hotových výrobků
11	Pokyny pro použití výrobku	Výrobce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
12	Zajištění základních preventivních opatření	Výrobce zajišťuje základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků pro funkce ovlivňující jakost výrobků, využívání záznamů o jakosti a o stížnostech zákazníků)

9.2. Povinnosti žadatele ve vztahu k systému řízení výroby

Žadatel je povinen zajistit způsob kontroly výrobků tak, aby veškeré výrobky, které distribuuje, odpovídaly technické dokumentaci a splňovaly základní požadavky.

Ve stanovených postupech posouzení shody je žadatel povinen zajistit posouzení SŘV autorizovanou osobou u výrobce nebo provádět kontrolu distribuovaných výrobků z hlediska shody s technickou dokumentací a se základními požadavky ve vlastních nebo smluvních laboratořích a podrobovat tento systém kontroly distribuovaných výrobků posouzení Autorizované osoby.

Při zajištění posouzení SŘV v zahraničním výrobním závodě se aplikují minimální požadavky dle tabulky č. 2.

Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků je uveden v následující tabulce č. 3:

Tabulka 3: Minimální rozsah požadavků na zajištění kontroly distribuovaných výrobků

Poř. č.	Oblast systému jakosti	Upřesňující požadavky
1	Kontrola a zkoušení	Žadatel má vypracovány postupy pro kontrolu výrobků umožňující distribuovat jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci. Kontrolu výrobků provádí v souladu s těmito postupy a zpracovaným kontrolním a zkušebním plánem. Pracovníci provádějící kontrolu splňují stanovené kvalifikační požadavky a žadatel o tom vede záznam. Žadatel řádně vede a uchovává (archivuje) záznamy o výsledcích kontrol a zkoušek. Dále vede záznamy o stížnostech na výrobek. Pro zkoušení výrobků má žadatel stanovena měřidla podléhající ověření nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich správný stav a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována.
2	Měřidla používaná ke kontrole a zkoušení	Žadatel má k zajištění kontroly a zkoušení stanovena vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Žadatel řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a kalibraci měřidel ve smyslu zákona o metrologii.
3	Skladovací prostory a manipulační zařízení	Žadatel disponuje vhodnými prostorami pro skladování a manipulaci s výrobky včetně skladovacího zařízení a dbá o jejich správný stav
4	Technické vlastnosti výrobku	Žadatel má zpracován podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
5	Pokyny pro použití výrobku	Žadatel má zpracován návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce
6	Pokyny a personální požadavky pro instalaci výrobku	Žadatel provádí školení pracovníků odběratelů a instalačních firem zaměřená na podmínky správné instalace výrobku, případně jim distribuuje podrobné pokyny v písemné nebo audiovizuální formě.

9.3. Zodpovědnost za dohled nad systémem řízení výroby

9.3.1. Postup podle § 5, §5a NV 163/2002 Sb., v platném znění, – Certifikace

Výhradní zodpovědnost za implementaci, dokumentování a provozování SŘV má výrobce, v případě distribuce stavebních výrobků je za kontrolu distribuovaných výrobků zodpovědný distributor.

Výrobce provádí vlastními prostředky nebo zajistí u akreditované zkušební laboratoře v rámci výstupní kontroly provedení zkoušek ve zvoleném rozsahu.

Vzorky odebírá výrobce náhodně na výstupu z technologické linky.

Distributor má s dodavatelem uzavřen smluvní vztah, zaručující pouze dodávky výrobků splňujících požadavky podle tabulky č. 1 tohoto STO.

Autorizovaná osoba v rámci své spoluúčasti na procesu posuzování shody provádí pravidelný dohled nad řádným fungováním SŘV nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u žadatele a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobku jedenkrát za 12 měsíců. Platnost certifikátu a možnost distribuovat výrobky nadále na trh je podmíněna kladnými výsledky kontrolních činností uvedených ve zprávě předané výrobci nebo žadateli.

Rozsah dohledu nad fungováním systému řízení výroby volí autorizovaná osoba tak, aby během tří let došlo k prověření všech prvků SŘV uvedených v kapitolách 9.1. a 9.2.

Během dohledu prováděného v rámci postupu posouzení shody podle § 5 odebírá pracovník autorizované osoby u výrobce nebo žadatele vzorky v počtu uvedeném ve sloupci „D“ tabulky z kapitoly 8.1. za účelem kontroly dodržení stanovených požadavků zkouškami provedenými laboratorii autorizované osoby v rozsahu Tabulky 1:

10. Ověřovací zkoušky

Pro vymezení technických vlastností výrobku a pro vydání STO nebylo nutné provádět ověřovací zkoušky.

Zpracoval: Ing. David Mikulášek



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

č.j. : 783502094/2017

Žadatel : **MC-Bauchemie s.r.o.**

Adresa : **Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Česká republika**

Výrobek : **MC-Fastpack Systém :
MC-Fastpack 1264 compact,
MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700,
MC-Fastpack 2033, MC-Fastpack SewerInject
MC-Fastpack EP solid, MC-Fastpack PU solid
kompaktní kartušový injektážní systém**

Výrobce : **MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG,
Am Kruppwald 1-8, D-46238 Bottrop, SRN**

Certifikaci provedl : Ing. František Pavelka

Datum vydání závěrečného protokolu : 31.7. 2017



RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby



1. Specifikace výrobku

MC-Fastpack 1264 compact je injektážní pryskyřice pro pevnostně spojovací a těsnící injektáž. Používá se pro pevnostní injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství. Je určena pro suché a vlhké konstrukce.

MC-Fastpack 2300 top je injektážní pryskyřice pro elastickou těsnící injektáž. Používá se pro elastickou těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství. Je určena pro suché a vlhké konstrukce a konstrukce propouštějící tlakovou vodu.

MC-Fastpack 2700 je injektážní pryskyřice pro pevnostně těsnící injektáž. Používá se pro utěsnění a zpevnění trhlin a dutin v horninovém a zeminovém prostředí; pro utěsnění opěrných, štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody; pro těsnící injektáž průsaků kanalizačních potrubí, apod. Má velmi krátkou dobu reakce.

MC-Fastpack 2033 je injektážní pryskyřice s rychlým napětím při kontaktu s vodou. Používá se pro dočasné a rychlé utěsnění trhlin a dutin zatížených tlakovou vodou před jejich definitivním zatěsněním pomocí těsnících pryskyřic MC-Bauchemie; pro zastavení průsaků vody; pro vyplnění dutin v konstrukcích.

MC-Fastpack SewerInject se používá pro utěsnění trhlin, spár a dutin ve stavebních konstrukcích (určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu); zastavení průsaků vody; těsnící injektáž štětových a podzemních stěn v oblasti podzemní vody; utěsnění napojení rour a rukávových vložek do šachet; těsnící injektáž průsaků mezi šachtovými skružemi; průchody potrubí a napojení hrdel; vyplňování dutin.

MC-Fastpack EP solid je pevnostní lepidlo pro lepení betonu a oceli, povrchové zatěsnění a egalizaci. Používá se pro lepení betonu a oceli (např. chemické kotvy, dodatečně montované díly); pro lepení injektážních pakrů (např. MC-Surfacepacker LP); pro povrchové uzavření statických trhlin při provádění injektážních prací; pro uzavření trhlin a styčných spár; pro uzavření / egalizaci děr po vrtání, pórů a lunkrů; pro opravné práce malého plošného rozsahu.

MC-Fastpack PU solid je vysoce reaktivní univerzální lepidlo pro pevnostní spojení betonu a oceli, povrchové zatěsnění a egalizaci. Používá se pro lepení minerálních stavebních hmot (beton, ocel, plasty); pro lepení injektážních pakrů (např. MC-Surfacepacker LP); pro povrchové zatmelení a bandážování trhlin/ uzavření trhlin a řezaných spár; pro uzavření / egalizaci děr po vrtání, pórů a lunkrů; pro opravné práce malého plošného rozsahu.

2. Posouzení shody se základními požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

2.1 Postup posouzení shody

Přihlášený výrobek kompaktní kartušový injektážní systém MC-Fastpack Systém : MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack 2033, MC-Fastpack SewerInject, MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU solid je certifikován dle požadavku žadatele na základě § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (příloha 2, poř. č. 1. 09. a 9.18.). Dle požadavku žadatele jedná se o postup posouzení shody podle § 13a, odst. 2 NV č. 163/2002 Sb. Na tento výrobek byl v ITC, a.s., Zlín – AO 224 vydán certifikát č. 11 0489 V/AO/c. Certifikát byl zpracován



na základě závěrečného protokolu č.j. 783501864/2015 ze dne 10.4.2015. Žadatel požádal o prodloužení platnosti STO a aktualizaci certifikátu. Výrobní technologie se nezměnila.

Byla prověřována shoda vlastností se základními požadavky uvedeného nařízení vlády konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-335/2011/d.

2. 2 Ukazatelé konkretizující základní požadavky

Shoda vlastností kompaktního kartušového injektážního systému MC-Fastpack Systém : MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack 2033, MC-Fastpack SewerInject, MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU Solid s požadavky byla posuzována na následujících ukazatelích:

- Přídržnost k podkladu dle EN 1542 (ČSN 73 2577)
- Mez pevnosti v tahu dle EN ISO 527-1,2
- Poměrné prodloužení dle EN ISO 527-1,2
- Pevnost v tlaku dle EN ISO 604 pro MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack EP solid, MC-Fastpack PU solid, MC-Fastpack SewerInject
- Adheze a kapacita v prodloužení poddajných injektážních výrobků dle EN 12618-1 pro MC-Fastpack 2300 top
- Vodotěsnost dle EN 14068 (ČSN 73 2578) pro MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack SewerInject
- Teplota skelného přechodu dle EN 12614 pro MC-Fastpack 2300 top
- Injektovatelnost do suchého média dle EN 1771 pro MC-Fastpack 2300 top
- Injektovatelnost do nesuchého média dle EN 1771 pro MC-Fastpack 2300 top
- Vliv na elastomerové vložky dle EN 12637 – 3 pro MC-Fastpack 2300 top
- Trvanlivost - pokles soudržnosti a schopnost prodloužení po teplotních cyklech včetně namáčení a vysoušení dle EN 12618-1 an EN 13687-3 pro MC-Fastpack 2300 top
- Vytržení dle EN 1881 pro MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU Solid
- Viskozita dle EN ISO 3219
- Doba zpracovatelnosti dle EN ISO 9514

2. 3 Místo a rozsah odběru vzorků

Vzorky MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU Solid, MC-Fastpack SewerInject byly předloženy žadatelem v originálním balení a dodány do zkušební laboratoře.

2. 4 Místo provedení zkoušek

Zkoušky byly provedeny ve zkušební laboratoři ITC, a.s. Zlín.

2. 5 Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušek jsou společně s požadavky specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-335/2011/d uvedeny v tabulce I. Žadatel předložil bezpečnostní listy uvádějící možná rizika při používání výrobku.

Tab. I : Požadavky pro hodnocení kompaktního kartušového injektážního systému MC-Fastpack Systém a výsledky zkoušek:

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Přidržnost na betonu	MPa	min. 2,0 ♣	4,22 1) 3,59 4)
Mez pevnosti v tahu	MPa	min. 40 ♣	46,6 2) 49,94 5)
Poměrné prodloužení	%	min. 2 ♣	3,5 2) 2,4 5)
Pevnost v tlaku	MPa	min. 45 ♣ min. 0,5 ♣	83,2 1) 50,5 2) 0,66 6)
Adheze a kapacita v prodloužení poddajných injektážních výrobků Soudržnost Schopnost prodloužení	N/mm ² %	min. 0,4 ♣ > 10	0,46 – 1,31 3) 10,1 – 17,2 3)
Vodotěsnost	Pa l.m ⁻² .hod. ^{-0,5} l.m ⁻² .hod. ^{-0,5}	Vodotěsnost při 2 x 10 ⁵ Pa (D1) 0 0	Vodotěsnost při 2 x 10 ⁵ Pa (D1) 3) 0 6) 0 3)
Vodotěsnost po protažení	Pa	Vodotěsnost při protažení 10 % při 1 x 10 ⁵ Pa	Vodotěsnost při protažení >10 % při 1 x 10 ⁵ Pa
Teplota skelného přechodu	°C	-30 ♣	-34,7 3)
Injektovatelnost do suchého média Třída injektovatelnosti	Třída	Třída 1 - doba injektáže sloupce < 4 min pro trhlinu š. 0,1 mm	Třída 1 - 0,1 mm 3)
Injektovatelnost do nesuchého média Třída injektovatelnosti	Třída	Třída 1 - doba injektáže sloupce < 4 min pro trhlinu š. 0,1 mm	Třída 1 - 0,1 mm 3)
Vliv na elastomerové vložky	%	Po 70 dnech změny protahování < 20 % původní hodnoty	EPDM - 0,3 3) PE - 0,4 PVC měkké - 0,3



Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná/deklarovaná hodnota	Stanovená hodnota
Trvanlivost			
Pokles soudržnosti	%	< 20 počáteční hodnoty	15 3)
Schopnost prodloužení po teplotních cyklech včetně namáčení a vysoušení	%	> 10	11 3)
Vytržení - posun při zatížení 75 kN	mm	≤ 0,6	0,4 1) 0,2 4)
Viskozita	mPa.s	min. 50 ♣	T _{6°C} : 62 3) T _{21°C} : 55 3) T _{35°C} : 53 3)
Doba zpracovatelnosti	s	min. 25 ♣	2 100 (35 min.) 3) 29 5) 29 6)

Pozn.: ♣ dle deklarace žadatele

- 1) MC-Fastpack EP Solid
- 2) MC-Fastpack 1264 compact
- 3) MC-Fastpack 2300 top
- 4) MC-Fastpack PU Solid
- 5) MC-Fastpack 2700
- 6) MC-Fastpack SewerInject

2. 6 Posouzení shody výrobku

Certifikovaný výrobek kompaktní kartušový injektážní systém MC-Fastpack Systém : MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack 2033, MC-Fastpack SewerInject, MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU Solid se ve sledovaných ukazatelích shoduje s požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb. a Nařízení vlády č.215/2016 Sb., konkretizovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO - AO 224 - 335/2011/d.

3. Posouzení způsobu kontroly výrobků žadatelem

Prověрка způsobu kontroly výrobku žadatelem je shrnuta ve zprávě č. 7835012094 o dohledu nad řádným fungováním způsobu kontroly výrobků žadatelem. Způsob kontroly výrobků žadatelem spočívá v provádění vstupní kontroly dováženého výrobku. Předmětem kontroly je neporušenost obalů, identifikační štítky na obalech, množství v příslušném sortimentu, datum výroby, zajištění způsobu přepravy a správné uskladnění dle příslušných norem. Skladovat se smí v krytých prostorách v uzavřených obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, horkem a mrazem.

Prověрка prokázala, že způsob kontroly výrobku žadatelem zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.



4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků žadatelem a namátková kontrola výrobku z následujících vlastností:

- Přídržnost k podkladu
- Mez pevnosti v tahu
- Poměrné prodloužení
- Pevnost v tlaku MC-Fastpack 1264 compact, MC-Fastpack 2700, MC-Fastpack EP solid, MC-Fastpack PU solid, MC-Fastpack SewerInject
- Adheze a kapacita v prodloužení poddajných injektážních výrobků MC-Fastpack 2300 top
- Vodotěsnost MC-Fastpack 2300 top, MC-Fastpack SewerInject
- Teplota skelného přechodu MC-Fastpack 2300 top
- Injektovatelnost do suchého média MC-Fastpack 2300 top
- Injektovatelnost do nesuchého média MC-Fastpack 2300 top
- Vliv na elastomerové vložky MC-Fastpack 2300 top
- Trvanlivost – pokles soudržnosti a kapacita v prodloužení po TC MC-Fastpack 2300 top
- Vytržení MC-Fastpack EP Solid, MC-Fastpack PU Solid
- Viskozita
- Doba zpracovatelnosti

5. Závěr

U vzorku výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., specifikovanými ve Stavebním technickém osvědčení STO - AO 224 – 335/2011/d.

Způsob kontroly výrobků žadatelem zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Autorizovaná osoba č. 224 změní v souladu s § 11 a odst. 3 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. stavební technické osvědčení a certifikát prokazující soulad výrobků se základními požadavky NV 163 podle požadavku žadatele. Stavební technické osvědčení bylo vydáno pod označením STO-AO 224-335/2011/d s platností omezenou do 31.7.2020, u změněného certifikátu č. 11 0489 V/AO/d nebude doba platnosti uvedena.



6. Seznam podkladů pro vypracování závěrečného protokolu

- Žádost č. 783502094 o posouzení shody
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Certifikát č. 11 0489 V/AO/c, vydal ITC, a.s. Zlín dne 10.4.2015
- Závěrečný protokol č.j. 783501864/2015, vydal ITC, a.s. Zlín dne 10.4.2015
- Stavební technické osvědčení STO - AO 224 - 335/2011/d, vydal ITC, a.s. Zlín dne 30.6.2017
- Zkušební protokol č.j. 783501431/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 9.6. 2011
- Zkušební protokol č.j. 343503578/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 8.11.2012
- Zkušební protokol č.j. 343504026/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 23.9.2013
- Zkušební protokol č.j. 343504258/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 25.3.2014
- Zkušební protokol č.j. 783501785/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 12.6.2014
- Zkušební protokol č.j. 783501864/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 7.4.2015
- Zkušební protokol č.j. 343505561/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 20.6.2016
- Zkušební protokol č.j. 783502094/01, vydal ITC, a.s. Zlín dne 17.7.2017
- Technické a bezpečnostní listy
- Deklarace MC Bauchemie ze dne 10.12.2014
- Erstprüfungsbericht nach DIN V 18028, vydal MC Bauchemie dne 11.6.2013
- Zpráva č. 783502094 o dohledu nad řádným fungováním způsobu kontroly výrobků žadatelem, vydal ITC, a.s. Zlín dne 30.6.2017



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství

Autorizovaná osoba č. 224



ZPRÁVA O DOHLEDU

č. 345200766 / 2023

Výrobek: **MC-Fastpack Systém:**
MC-Fastpack 2300 top,
MC-Fastpack 2700,
MC-Fastpack Injekt LE-S,
MC-Fastpack PR solid

kompaktní kartušový injektážní systém

Žadatel: **MC – BAUCHEMIE, s. r. o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Výrobce: **MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co,**
Bottrop,
Am Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN

Certifikát č.: **11 0489 V/AO/g**

Vypracoval: **Ing. David Mikulášek**

Datum vydání: **01. 03. 2023**

Počet stran: **3**



Mgr. Jiří Heš
představitel autorizované osoby č. 224

1. Způsob a rozsah dohledu

Cílem bylo provést dohled nad způsobem kontroly výrobků dovozcem/distributorem a ověřit vybrané vlastnosti kompaktního kartušového injektážního systému MC-Fastpack Injekt LE-S žadatele MC – BAUCHEMIE, s. r. o., Skandinávská 990, 267 53 Žebrák.

Na tento výrobek byl v ITC, a. s. - AO 224 Zlín vydán dne 09. 02. 2022 certifikát č. 11 0489 V/AO/g na základě Zprávy o dohledu č. 343509690/2022 z téhož dne.

Certifikát prokazuje shodu s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-335/2011/g.

Pro ověření byly vybrány následující vlastnosti:

- Vodotěsnost dle ČSN 73 2578, tabulka 1, příslušného STO.

2. Odběr vzorků

Vzorky byly dodány do zkušební laboratoře dne 02. 12. 2022.

vzorek	v ITC, a. s. byl zaevidován pod číslem
MC-Fastpack Injekt LE-S	345200766/1

3. Výsledky zkoušek

Výsledky zkoušky provedené v AZL č. 1007.1 jsou společně s požadavky specifikovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-335/2011/f uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Požadavky pro hodnocení výrobků a výsledky zkoušek

Měřená veličina	Jednotka	Požadovaná hodnota	Výsledek zkoušky	Nejistota
Vodotěsnost	$\text{l.m}^{-2}.\text{hod}^{-0,5}$	0	0	0

4. Dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků

Pracovník Institutu pro testování a certifikaci, a. s. Zlín provedl 13. 10. 2022 prověrku řádného fungování systému fungování řízení výroby a způsob kontroly výrobků při jejich dovozu do ČR.

Posuzovatel konstatuje, že systém řízení výroby je funkční a nadále zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Uvedené doklady byly uznány jako dostatečné pro prokázání toho, že výrobcem je zajištěno řádné fungování systému řízení výroby certifikovaného výrobku.

Zjištěné nedostatky:

- nedostatky nebyly zjištěny

Zjištěné neshody:

- neshody nebyly zjištěny

5. Závěr

Výsledky zkoušek prokázaly, že základní vlastnosti certifikovaných výrobků jsou v souladu s požadovanými parametry uvedenými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-335/2011/g.

Autorizovaná osoba AO 224 vydá změny výrobního portfolia nové stavební technické osvědčení a nový certifikát. Číslo stavebního technického osvědčení bude doplněno koncovým označením /h. Jeho platnost bude omezena do 28. 02. 2026. Změněný certifikát bude doplněn koncovým označením /h a nebude mít platnost omezenou.

6. Seznam podkladů pro vypracování zprávy

- Smlouva o kontrolní činnosti č. 345200766
- Stavební technické osvědčení STO-AO 224-335/2011/g, vydal ITC, a. s. Zlín dne 09. 02. 2022
- Certifikát č. 11 0489 V/AO/g, ITC, a. s. Zlín - AO 224, ze dne 09. 02. 2022
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění Nařízení vlády 215/2016 Sb.
- Kontrolní list způsob kontroly výrobků dovozcem/distributorem při dohledu ze dne 13. 10. 2022
- Zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 345200766-01, ze dne 13. 01. 2023, akr. laboratoř č.1007.1, ITC a. s., Zlín
- Certifikát Systému managementu kvality výrobce podle EN ISO 9001:2015 No. 002185 QM15, 10. 07. 2021, DQS GmbH, Frankfurt am Main, Německo